

Betomur

Multifunctioneel beton - C20/25 volgens NF EN 206/CN



Toepassingsgebied

Betomur kan gebruikt worden voor:

- gewapende en ongewapende betonconstructies,
- het storten van vloerplaten, vloeren en funderingen binnen en buiten,
- het aanstorten van naden en sleuven in prefabbouw,
- het vastgieten van paaltjes m.b.t. omheinigen of signalisatieborden, - het gieten van lintelen, betonpalen, sokkels, dekvloeren, enz.

Samenstelling

Betomur is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, zand en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren: - Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens NF EN 197-1.

- Granulaat: afgezeefd en hersamengesteld rivierzand 0/8 mm of 0/10 mm* volgens NF EN 13139, NF EN 12620+A1 en NF P18-545. - Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren. *De korrelgrootte is afhankelijk van de productie site.

Kleur

Grijs.

Eigenschappen

Betomur is een droge, voorgemengde micro-betonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken. - Mengklaar

- Makkelijk te verwerken
- Multifunctioneel
- Zowel binnen als buiten te gebruiken

Vorbereiding ondergrond

Bij reparatiewerkzaamheden dient de ondergrond schoon, stofvrij en geheel vrij te zijn van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed met water of gebruik een hechtprimer zoals Cera'grip HB op de cementgebonden ondergrond. Daarna Betomur nat-in-nat aanbrengen.

Gladde oppervlakken dienen mechanisch te worden opgeruwd.

Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Vorbereiding mengsel

- Zak :

Betomur vermengen met ongeveer 11 % zuiver water al naar gelang de gewenste consistentie (ca. 2,75 L per zak van 25 kg of ca. 1,1 L per

zak van 10 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen gedurende minstens 3 minuten tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen en klontervrij zijn.

Na aanmaak van het mengsel dient het beton verwerkt te worden binnen ong. 2 uur (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C). Na verstijving door een begin van binding mag het beton niet meer hermengd of aangelengd worden.

- Silo:

Betomur

Multifunctioneel beton - C20/25 volgens NF EN 206/CN

In geval van verwerking d.m.v. het Cantillana Silomix systeem, verwijzen we naar de verwerkingsvoorschriften hieromtrent. Deze zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

01

Verwerken

Voor het storten van vloeren en funderingen, de betonmortel storten op plasticfolie.

Na het storten Betomur verdichten door porren of trillen.

Tijdens de verwerking en de afbinding van het beton dient de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond / constructie zich tussen +5 °C en +30 °C te bevinden. Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water. Uitgehard beton kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.

Nabehandeling

Het oppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode (plasticfolie, natte jute, bevochtigen, curing compound, enz.). Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.

Het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.

Verbruik

Opbrengst:

± 525 L betonspecie per ton droog beton,

± 13 L betonspecie per 25 kg droog beton,

± 5 L betonspecie per 10 kg droog beton.

Betomur

Multifunctioneel beton - C20/25 volgens NF EN 206/CN

02

Technische kenmerken

Sterkteklasse	C20/25 volgens NF EN 206/CN
Druksterkte na 28 dagen	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$
Korrelgrootte	0-8 of 0-10 mm
Volumemassa verhard beton	$\pm 2100 \text{ kg/m}^3$
Uitlevering	$\pm 525 \text{ L/ton poeder}$
Natte beton consistentie	S3 / F3
Krimp	$< 1 \text{ mm/m}$
Milieuklassen	X0, XC2 volgens NF EN 206/CN

Verpakking

Betomur is verpakt:

- in plastic zakken van 10 kg (2 x 10 kg per dozen, 540 kg per pallet) met een beschermhoes, - in plastic zakken van 25 kg op europalletten (1200 kg per pallet) met een beschermhoes, - in big bags van 1200 kg,
- in bulk (silo).

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.

Opmerking

De werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB en aan de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.

Classificatie

Betomur is een beton van de sterkteklasse C20/25 volgens NF EN 206/CN.
Betomur staat onder controle van het Controle-organisme SECO in België.

Veiligheidsrichtlijnen

Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.

Betomur

Multifunctioneel beton - C20/25 volgens NF EN 206/CN

03