

nr. technische fiche / nr. fiche technique: TF-TG-4515-GG-4/16 (1)		datum / date: 9/02/2026	versie / version: 2026-1	geldig tot / valable jusqu'au: 9/02/2027
commerciële zetel / siège commercial: TIELN GROUP Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be			productie-eenheid / unité de production: J.T. MINERALEN BV Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be	

norm van toepassing / norme applicable:
EN 12620:2002+A1:2008 : Toeslagmaterialen voor beton / Granulats pour béton

specificaties / spécifications


GEBROKEN GRES 4/16 (GEEL) / GRES CONCASSE 4/16 (JAUNE)

korrelverdeling / granulométrie							
zeef / tamis (mm) EN 933-1	31,5	22,4	16	8	4	2	0,063
maximum (%) :	100	100	99	60	15	5	1,0
gemiddelde / moyenne (*) :	100	100	95	35	4	1	0,3
minimum (%) :	100	98	90	25	0	0	0,0

kenmerken / caractéristiques:	norm / norme	waarde / valeur
gehalte aan fijne deeltjes / fines	EN 933-1	-
afplattingscoëfficiënt / coefficient d'aplatissement	EN 933-3	-
LA coëfficiënt / Los Angeles	EN 1097-2	-
M _{DE} coëfficiënt - Micro Deval	EN 1097-1	-
LA + M _{DE} :	PTV 411	-
polijstingscoëfficiënt / le coefficient de polissage PSV	EN 1097-8	-
graad van breken / degré de concassage	EN 933-5	-
vorst-dooi weerstand / resistance au gel-dégel:	EN 1367-1/2	-
clorionen / teneur en chlorures (%)	EN 1744-1	-
schelpdelen / teneur en éléments coquilliers (%)	NBN 589-209	-
reële volumieke massa fractie 10/14 / massa volumique réelle fraction 10/14 - ρ _{rel} (Mg/m³)	EN 1097-6	-
waterabsorptie fractie 10/14 / absorption d'eau fraction 10/14 - WA (%)	EN 1097-6	-
organische stoffen / matières organiques	EN 1744-1 §15.1	-
conventioneel gehalte aan organische stoffen / teneur conventionnelle en matières organiques:	NBN B 11-256	-
oorsprong / lieu d'extraction:	-	-

aanvullende resultaten / résultats supplémentaires	norm / norme	datum monstername / date d'échantillon:
totaal zwavel / soufre total:	EN 1744-1 §11	-
oplosbare sulfaten in zuur / sulfates solubles dans l'acide:	EN 1744-1 §12	-
Na ₂ O-equivalent / Na ₂ O-équivalent:	berekening / calcul	-
alkali reactiviteit / alcali réaction:	NF P 18-545	-

(*) verklaring van de fabrikant ontleend van zijn DoP / déclaration du producteur reprise sur sa DoP



ondertekend voor en namens de producent door / signé pour le producteur et en son nom par:		
naam / nom	functie / fonction	handtekening / signature
Dhr. Tielen Tavi	Gedelegeerd Bestuurder	