

<b>commerciële zetel / siège commercial:</b>  <b>TIELEN GROUP</b> Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be		<b>productie-eenheid / unité de production:</b>  <b>J.T. MINERALEN BVBA.</b> Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be
--	---	---

**specificaties / spécifications**


**grof kalksteengranulaat / gravillons calcaires 6/14**

korrelverdeling / granulométrie							
zeef / tamis (mm) EN 933-1	28	20	14	10	6,3	3,15	0,063
<b>maximum (%) :</b>	100	100	99	60	15	5	1,5
<b>gemiddelde / moyenne (*) :</b>	100	100	94	44	5	0	0,1
<b>minimum (%) :</b>	100	98	90	30	0	0	0,0

(\*) informatief gemiddelde van laatste 6 maanden / informatif moyenne des 6 derniers mois

kenmerken / caractéristiques:	norm / norme	waarde / valeur
gehalte aan fijne deeltjes / fines (*):	EN 933-1	≤ 1,5
afplattingscoëfficiënt / coefficient d'aplatissement (*):	EN 933-3	-
LA coëfficiënt / Los Angeles (*):	EN 1097-2	-
M <sub>DE</sub> coëfficiënt - Micro Deval (*):	EN 1097-1	-
LA + M <sub>DE</sub> :	PTV 411	-
polijstingscoëfficiënt / le coefficient de polissage PSV (*):	EN 1097-8	-
graad van breken / degré de concassage (*):	EN 933-5	gebroken / concassés
vorst-dooi weerstand / resistance au gel-dégel (*):	EN 1367-1/2	-
clorionen / teneur en chlorures (%) (*):	EN 1744-1	-
schelpdelen / teneur en éléments coquilliers (%) (*):	NBN 589-209	-
reële volumieke massa fractie 10/14 / masse volumique réelle fraction 10/14 - ρ <sub>rd</sub> (Mg/m <sup>3</sup> ):	EN 1097-6	-
waterabsorptie fractie 10/14 / absorption d'eau fraction 10/14 - WA (%):	EN 1097-6	-
organische stoffen / matières organiques:	EN 1744-1	-

(\*) verklaring van de fabrikant ontleend van zijn DoP / déclaration du producteur reprise sur sa DoP



naam / nom	functie / fonction	handtekening / signature
Dhr. Tielen Tavi	Gedelegeerd Bestuurder	