

commerciële zetel / siège commercial: TIELEN GROUP Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be		productie-eenheid / unité de production: J.T. MINERALEN BVBA. Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be
--	---	---

specificaties / spécifications


rolgrind / gravier roulé 2/8

zeef / tamis (mm) EN 933-1	16	11,2	8,0	2	1	0,063
maximum (%) :	100	100	99	20	5	1,5
gemiddelde / moyenne (*) :	100	100	88	7	1	0,1
minimum (%) :	100	98	85	0	0	0,0

(*) informatief gemiddelde van laatste 6 maanden / informatif moyenne des 6 derniers mois

kenmerken / caractéristiques:	norm / norme	waarde / valeur
gehalte aan fijne deeltjes / fines (*):	EN 933-1	≤ 1,5
afplattingscoëfficiënt / coefficient d'aplatissement (*):	EN 933-3	-
LA coëfficiënt / Los Angeles (*):	EN 1097-2	-
M _{DE} coëfficiënt - Micro Deval (*):	EN 1097-1	-
LA + M _{DE} :	PTV 411	-
polijstingscoëfficiënt / le coefficient de polissage PSV (*):	EN 1097-8	-
graad van breken / degré de concassage (*):	EN 933-5	gerold / roulé
vorst-dooi weerstand / resistance au gel-dégel (*):	EN 1367-1/2	-
chlorionen / teneur en chlorures (%) (*):	EN 1744-1	-
schelpdelen / teneur en éléments coquilliers (%) (*):	NBN 589-209	-
reële volumieke massa fractie 10/14 / masse volumique réelle fraction 10/14 - ρ _{rd} (Mg/m ³):	EN 1097-6	-
waterabsorptie fractie 10/14 / absorption d'eau fraction 10/14 - WA (%):	EN 1097-6	-
organische stoffen / matières organiques:	EN 1744-1	-

(*) verklaring van de fabrikant ontleend van zijn DoP / déclaration du producteur reprise sur sa DoP



naam / nom	functie / fonction	handtekening / signature
Dhr. Tielen Tavi	Gedelegeerd Bestuurder	