

nr. technische fiche / nr. fiche technique: TF-TG-634-RZ-0/2 (2)		datum / date: 1/08/2018	versie / version: 2018-1
commerciële zetel / siège commercial: TIELEN GROUP Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be			productie-eenheid / unité de production: J.T. MINERALEN BVBA. Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be

specificaties / spécifications

rond zand / sable rond 0/2 - ZAVEL


korrelverdeling / granulométrie

zeef / tamis (mm) EN 933-1	4	2,8	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
maximum (%) :	100	100	100	99	95	50	25	3,0
gemiddelde / moyenne ^(*) :	100	100	99	97	88	19	2	1,4
minimum (%) :	100	100	95	85	45	0	0	0,0

^(*) informatief gemiddelde van laatste 6 maanden / informatif moyenne des 6 derniers mois

kenmerken / caractéristiques:	norm / norme	waarde / valeur
fijnheidsmodulus / module de finesse (*):	EN 12620 (bijlage / annex B)	-
veranderlijke van de korrelverdeling / variabilité de la granularité:	EN 933-1	-
gehalte aan fijne deeltjes / fines (*):	EN 933-1	≤ 3
kwaliteit van de fijne deeltjes / qualité des fines:	EN 933-8	-
blauwwaarde / la valeur au bleu:	EN 933-9	-
zandequivalent / equivalent du sable:	EN 933-9	-
hoekigheid van het zand / angularité des sables:	EN 933-6	-
clorionen / teneur en chlorures (%) ^(*) :	EN 1744-1	-
schelpdelen / teneur en éléments coquilliers (%):	NBN 589-209	-
reële volumieke massa fractie 0/2 / massa volumique réelle fraction 0/2 - ρ_{rd} (Mg/m³):	EN 1097-6	-
waterabsorptie fractie 0/2 / absorption d'eau fraction 0/2 - WA (%):	EN 1097-6	-
organische stoffen / matières organiques:	EN 1744-1	-
polijstingscoëfficiënt PSV / le coefficient de polissage PSV:	EN 1097-8	-

^(*) verklaring van de fabrikant ontleend van zijn DoP / déclaration du producteur reprise sur sa DoP



naam / nom	functie / fonction	handtekening / signature
Dhr. Tielen Tavi	Gedelegeerd Bestuurder	